

Technische daten – Cover HPPE Baunzaumnetz standard 150

Tuchgewicht	150 gr/m ²	
Toleranz vom Gewicht	3-5%	
UV-Stabilisierung	3%	
Gewebe Rohstoff	HDPE	
Zugkraft	Kette(N) / 5cm 440	Schuss(N) / 5cm 750
Reißfestigkeit	110	60
Testverfahren	ISO 13937-1	
Knopflöcher	An den Längsseite ist die Zaunblende extra verstärkt und mit Knopflöchern im Abstand von 10 cm versehen.	
Verpackung	Jede Rolle verpackt im klarsicht PE-Beutel mit neutralem Einlegeblatt	
Dauerhaft	36 Monaten (abhängig vom Klimat)	
Temperaturbeständigkeit	-20° Celsius bis +80° Celsius	
Brennpunkt	200° Celsius	
Chemicalienbeständigkeit	Beschränkter Beständigkeit	
Allgemeine Beständigkeit	Unverrotbar, verschimmelt, verpilzt nicht	